

## SOPRA XPS CW

### Omschrijving

**SOPRA XPS CW** is een thermische isolatieplaat bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim geproduceerd volgens de klimaatvriendelijke CO<sub>2</sub> technologie.

**SOPRA XPS CW** wordt in hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie van hellende daken en gevels.

### Verpakking & opslag

Dikte (mm)	Platen/pak	m <sup>2</sup> /pak	Platen/pallet <sup>(1)</sup>	m <sup>2</sup> /pallet <sup>(1)</sup>	Thermische weerstand (R <sub>D</sub> ) (m <sup>2</sup> .K/W)
30	14	21,0	168	252	0,90
40	10	15,0	120	180	1,20
50	8	12,0	96	144	1,50
60	7	10,5	84	126	1,80
80	5	7,5	60	90	2,25
100	4	6,0	48	72	2,85
120	3	4,5	42	63	3,40
140	3	4,5	36	54	4,00
160	2	1,5	28	42	4,55

(1) Buiten de standaard pallet bestaat er ook een "jumbo" pak, samengesteld uit 2x1 palletten.

De isolatieplaten droog, beschermd tegen zonnestraling en temperaturen boven 75 °C op een vlakke ondergrond opslaan.

### Eigenschappen

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)) (EN 12667)	30 - 60 mm 70 - 200 mm	0,033 0,035
Lengte (mm) (EN 822)		2500 ± 10
Breedte (mm) (EN 822)		600 ± 8
Volumegewicht (kg/m <sup>3</sup> )		30-35
Afwerking zijden		tand-groef
Afwerking vlak		glad
Druksterkte bij 10% vervorming (kPa) (EN 826)		CS(10\Y)250
Dimensionele stabiliteit (EN 1604)		DS(70,90)
Lange termijn waterabsorptie bij onderdompeling (%) (EN 12087)		WL(T)0,7
Brandreactie (EN 13501-1)		E
Waterdampdiffusieweerstand (μ) (EN 12086)		150
Treksterkte loodrecht op het vlak (kPa) (EN 1607)		TR200
Kruipdruksterkte (kPa) (EN 1606)		NPD

NPD = geen prestatie vastgesteld

### Verwerking

Gebruik een gepaste kleefstof bij een verkleving tegen ondergrondse wanden.

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en contacteer de producent voor technische vragen.

De isolatieplaten dienen direct na plaatsing tegen weersinvloeden, zonnestrallen en temperaturen boven 75 °C, beschermd te worden.

### Keuringen & certificaten

**ATG H892 (B)**

**ATG 3114 (B)**

**KOMO K98581 (NL)**

**KEYMARK (EU)**

**Zie certificaten voor meer informatie.**

**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: [www.soprema.com](http://www.soprema.com)

## **Bijzondere aanwijzingen**

---

### **Hygiëne, gezondheid en milieu**

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

### **Kwaliteits-, Milieu en Veiligheidsmanagement**

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheidsmanagement systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

