

EFISARKING

Omschrijving

EFISARKING is een thermische isolatieplaat bestaande uit een polyurethaan (PUR) hardschuim. De platen zijn aan beide zijden voorzien van een meerlaagse, niet verblindende, reflecterende aluminium bekleding. **EFISARKING** wordt toegepast als isolatie voor hellende daken (sarking systeem).

Verpakking & opslag

Dikte (mm)	Platen/pak	Afmetingen (mm)	m ² /pak	Pakken/pallet	m ² /pallet	Thermische weerstand (R _D) (m ² .K/W)
56	7	1200 x 1000	8,4	6	50,4	2,60
65	6	1200 x 1000	7,2	6	43,2	3,00
80	5	1200 x 1000	6,0	6	36,0	3,70
86	4	1200 x 1000	4,8	6	28,8	4,00
100	4	1200 x 1000	4,8	6	28,8	4,65
110	3	1200 x 1000	3,6	6	21,6	5,10
120	3	1200 x 1000	3,6	6	21,6	5,55
130	3	1200 x 1000	3,6	6	21,6	6,00
140	2	1200 x 1000	2,4	8	19,2	6,50
160	2	1200 x 1000	2,4	6	14,4	7,40
56	21	2410 x 1200			60,7	2,60
65	18	2410 x 1200			52,1	3,00
80	15	2410 x 1200			43,4	3,70
86	14	2410 x 1200			40,5	4,00
100	12	2410 x 1200			34,7	4,65
110	10	2410 x 1200			28,9	5,10
120	10	2410 x 1200			28,9	5,55
130	9	2410 x 1200			26,0	6,00
140	8	2410 x 1200			23,1	6,50
160	7	2410 x 1200			20,2	7,40

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestraling op een vlakke ondergrond opslaan.

Eigenschappen

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K))	0,022
Lengte / breedte (mm) (EN 822)	1000 ± 7,5 1200 ± 7,5 2410 ± 10
Volumegewicht (kg/m ³) (EN 1602)	> 30
Afwerking	tand/groef (4 zijden)
Druksterkte bij 10% vervorming (kPa) (EN 826)	CS(10\Y)175
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1604)	DS(70,90)2
Brandreactie (EN 13501-1)	NPD
Waterabsorptie lange termijn (%) (EN 12087)	NPD

NPD = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

Breng een damp scherm, zoals ALUFLEX, aan op de dakconstructie en plaats de platen, met gesloten voegen, hierop. Aan de bovenzijde de voegen afkleven met EFIBANDE BUTYLE.

Na het plaatsen van de onderdakfolie, zoals STRATEC II, STRATEC II S en STRATEC III, worden de isolatieplaten met behulp van aangepaste tengellatten en schroeven bevestigd.

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en contacteer de producent voor technische vragen.

Het geheel (onderdakfolie met isolatieplaten) dient na plaatsing tegen weersinvloeden beschermd te worden.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.soprema.com

Keuring & certificaten

ATG H764 (B)

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

