

Productinformatie

Omschrijving

FS702 Brandwerende Acrylaatpasta is een op water gebaseerde pasta die wordt toegepast in combinatie met FB750 Brandwerende Steenwolplaten om doorvoeren in metal stud wanden, massieve wanden en massieve vloeren brandwerend af te dichten.

Toepassing

FS702 Brandwerende Acrylaatpasta is geschikt voor:

- Het afdichten van voegen tussen zowel de passtukken FB750 als de voegen tussen de aangrenzende ondergronden en de FB750 Brandwerende Steenwolplaten
- Verlijmen van FB750 Brandwerende Steenwolplaten

Kleur

Wit

Verpakking

- 5 liter (7,5 kg) blik

Verwerkingsinstructies

Beschermende maatregelen

Gebruik onder geventileerde omstandigheden en gebruik aanbevolen beschermende hulpmiddelen tijdens het verwerken van dit product. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor de volledige instructies.

Benodigde materialen

Afstrijkspatel

Vorbereiding

- Reinig de aangrenzende constructieoppervlaktes en verwijder alle vervuilde, losse en/of ondeugdelijke delen.
- PPoreuze ondergronden, bijvoorbeeld steenwolplaten, licht bevochtigen met een waterspray. Dit maakt de verwerking gemakkelijker.
- Als een strakke afwerking op de aangrenzende ondergronden vereist is adviseren wij het gebruik van afplaktape. De tape direct na het aanbrengen van de FS702 Brandwerende Acrylaatpasta verwijderen.

FS702

Brandwerende Acrylaatpasta



Producteigenschappen en technische specificaties

- Getest tot 4 uur brandwerendheid volgens EN1366-4 en conform de EN13501-2 in combinatie met FB750 Brandwerende Steenwolplaten
- Wordt toegepast om FB750 Brandwerende steenwolplaten brandwerend af te dichten in metal stud wanden, massieve wanden en massieve vloeren
- Rookwerend (Sa en S200) en luchtdicht (getest i.c.m. FB750)
- Voorzien van Optifire technologie



FS702

Brandwerende Acrylaatpasta

Nullifire
Smart Protection

Verwerking

FB750 Brandwerende Steenwolplaat tegen FB750 Brandwerende Steenwolplaat

Voorzie alle aan elkaar grenzende zijken van de FB750 Brandwerende Steenwolplaten van FS702 Brandwerende Acrylaatpasta. Druk de platen goed tegen elkaar aan.

Reinigen

Verwijder onmiddellijk overtollig materiaal (gebruik waar mogelijk afplaktape). Reinig gereedschap met warm water.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

FB750 Brandwerende Steenwolplaat tegen aangrenzende ondergronden en doorvoeren

Breng de FS702 aan op alle kanten van de FB750 Brandwerende Steenwolplaten die tegen de ondergronden/doorvoeren aan bevestigd worden. Druk de FB750 Brandwerende Steenwolplaten stevig aan.

Technische gegevens

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Samenstelling	BS EN 1366-4	Opschuimende acrylaat
Brandwerendheid		tot 4 uur
Vaste stof gehalte		78% tot 82%
pH Waarde		8.20 to 9.52
Vlampunt		n/a
Soortelijk gewicht		1.50 to 1.56
Viscositeit		Thixotroop
Opslag		Opslaan onder droge condities tussen +5°C en +40°C. Het product mag voor korte periodes (niet langer dan 72 uur) blootgesteld worden aan temperaturen tot -5°C. Zorg ervoor dat het product hierna 24 uur op temperatuur kan komen bij +10°C voordat het gebruikt wordt.
Houdbaarheid		36 maanden mits opgeslagen zoals aangegeven en in de originele ongeopende verpakking.