

Belgapowerseal^{PF}



PRODUCTBESCHRIJVING

EXTREEM STERKE LUCHTDICHTINGSLIJM OP ROL

Belgapowerseal^{PF} is een hoogwaardige, blijvend elastische en extreem sterke luchtdichtingslijm op rol. Hij is uitermate geschikt voor de snelle en luchtdichte aansluiting van alle folies uit het BelgaClima gamma met aangrenzende bouwelementen zoals beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- zeer sterke kleefkracht op vele ondergronden zoals bijvoorbeeld beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC (in geval van vezelige of licht stoffige materialen het oppervlak eerst voorbehandelen met Belgaprimer¹⁰⁰)
- geen bevestigings- of aandruklat vereist
- blijvend elastisch
- geen droogtijd vereist, bereikt reeds na 10 minuten 80% van de definitieve verbindingsterkte (volledige verbindingsterkte na 24u)
- EMI CODE[®] EC1^{PLUS}
- zeer hoge afpelbestendigheid
- extreem vormstabiel, o.a. door de ingebouwde diagonaalwapening (geen koudvloeï, ook niet bij temperatuur > 40°C)
- eenvoudig afscheurbaar, geen mes nodig
- weers- en waterbestendig, verouderingsstabiel
- rollengte 16m

TOEPASSINGSGEBIED

Belgapowerseal^{PF} is ontwikkeld voor de snelle en duurzaam luchtdichte verlijming van de verschillende folies uit het BelgaClima gamma met aangrenzende bouwelementen zoals beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC.

VERWERKING

De ondergronden waarop verlijmd wordt moeten droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Bij verlijming op raamprofielen in aluminium of PVC dient zeer grondig ontvet te worden. Er kan niet verlijmd worden op bevroren ondergronden. Bij vezelvormige (bijv. zachte houtvezelplaten) of licht stoffige (bijv. gipsvezelplaten) materialen moet de ondergrond steeds voorbehandeld worden met Belgaprimer¹⁰⁰.

VERPAKKING

8 rollen van 16 m lengte per doos

REINIGING

Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgapowerseal^{PF} mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.



TECHNISCHE KENMERKEN

Materiaal	gemodificeerde, vezelversterkte acrylaat-polymeerfilm	
Afmetingen	dikte	2,5 mm
	breedte	12 mm
	lengte	16 m/rol
Kleur	opaak	
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C	
Vorstbestendigheid tijdens transport	tot -30°C	
Houdbaarheid	24 maanden, droog en vorstvrij bewaard, in de ongeopende, originele verpakking	

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen! Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievooraarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

