

weber.cel easy



Productvoordelen

- Gietklaar : dient niet gemengd te worden
- Snelle afbinding, ook bij lage temperaturen

Gietklare verankeringsmortel

> GEBRUIK

Toepassingsdomeinen

- voor het snel vastzetten van o.a. :
 - palen
 - tuinaccessoires
 - signalisatieborden

Toegelaten ondergronden

- ondergronden in aarde en harde ondergronden

> GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weber.cel easy is niet voor :
 - het verankeren van : industriële uitrustingen, zware werktuigen, stroomgeneratoren, ... : gebruik weber.cel HP
 - het verankeren van constructieve en structurele wapeningen

> GEBRUIKSVOORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

> VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- wachttijd vóór het aanaarden : ongeveer 10 minuten
 - einde van de afbinding : ongeveer 15 minuten
 - licht belastbaar : na ± 30 minuten
 - volledig belastbaar : na 24 uren
 - opbouw : per 20 cm
- deze tijden kunnen verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid*

> IDENTIFICATIE

- samenstelling : portlandcement CEM I (EN 197-1), harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620), speciale hulpstoffen
- grootste korrelafmeting : 8 mm

> PRESTATIES

- uitlevering : 520 l/ton

> VERBRUIK

- afhankelijk van diameter geboorde gat (zie "Vorbereiden van de ondergronden")

> KLEUREN

- grijs

> BEWARING

- 6 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

> GEREEDSCHAP

- geen gereedschap nodig

> VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- graaf een put van de gewenste grootte : zie onderstaande tabel

Verbruiksgegevens

- voor ronde palen met diameter van 10 cm :

diameter put	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
diepte 30 cm	7,5 kg	17,0 kg	29,0 kg	43,0 kg
diepte 45 cm	11,5 kg	25,5 kg	43,5 kg	64,5 kg
diepte 60 cm	15,0 kg	34,0 kg	58,0 kg	86,0 kg
diepte 75 cm	19,0 kg	42,5 kg	72,5 kg	107,5 kg

- voor vierkante palen met doorsnede van 10 cm :

diameter put	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
diepte 30 cm	6,5 kg	16,0 kg	27,5 kg	42,0 kg
diepte 45 cm	10,0 kg	24,0 kg	41,0 kg	63,0 kg
diepte 60 cm	13,0 kg	32,0 kg	55,0 kg	84,0 kg
diepte 75 cm	16,5 kg	40,0 kg	68,5 kg	105,0 kg

bovenstaande waarden zijn indicatieve waarden

> TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden

> AANBRENGEN

Mengen

- vul de put voor de helft met zuiver water
- strooi weber.cel easy langzaam en gelijkmatig in het water rondom het te verankeren deel totdat het gat gevuld is en het droge poeder geen water meer opneemt

Uitvoeren

- plaats het te verankeren deel vóór of direct na het gieten van de droge mortel
- werk het oppervlak van de specie, indien gewenst, glad af

Nabehandelen

- dek het oppervlak met een deel van de verwijderde aarde af

> AANBEVELINGEN

- bescherm het betonoppervlak tegen kans op bevrozing
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden

> VERKOOPEENHEID



- zak van 25 kg