

SOPRAVAP STICK A 07

Omschrijving

Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een aluminium complex.
Wordt toegepast als dampremmende laag op stalen ondergronden voor gebouwen met een hoge vochtproductie.
De bovenzijde is afgewerkt met een aluminium complex.
De zelfklevende onderzijde is voorzien van een afstripbare siliconenfilm.

Kenmerken

| Samenstelling | Norm | Eenheid | Waarde | Tolerantie |
|--|------------|---------|--------------------------------|------------|
| Wapening | | | - | |
| Afwerking bovenzijde | | | aluminium complex | |
| Afwerking onderzijde | | | siliconenfilm | |
| Dekmassa | | | zelfklevende elastomeerbitumen | |
| Eigenschappen | | | | |
| Dikte | EN 1849-1 | mm | 0,75 | ± 5 % |
| Treksterkte (L / B) | EN 12311-1 | N/50 mm | 800 / 800 | ± 20 % |
| Rek bij maximale treksterkte (L / B) | EN 12311-1 | % | 5 / 5 | ± 15 |
| Dimensionele stabiliteit | EN 1107-1 | % | ≤ 0,3 | |
| Nageldoorscheursterkte (L / B) | EN 12310-1 | N | NPD | |
| Flexibiliteit bij lage temperatuur | EN 1109 | °C | ≤ -15 | |
| Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur | EN 1110 | °C | ≥ 100 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | Class | E | |
| Equivalenten dampdiffusiedikte | EN 1931 | m | 2435 | ± 20 % |
| Verpakking | | | | |
| Afmetingen van de rol | EN 1848-1 | m | ≥ 30,00 x 1,08 | |
| Massa van de rol | | kg | ± 26 | |
| Aantal rollen per pallet | | | 30 | |

NPD = geen prestatie vastgesteld

Tijdens de opslag mogen de palletten niet op elkaar geplaatst worden en dienen de rollen zodanig bewaard te worden zodat ze niet kunnen doorzakken. Direct zonlicht en temperaturen boven +30 °C moeten te allen tijde vermeden worden.

Verwerking

Zelfklevend inclusief de overlappen.
De ondergrond wordt vooraf geïmpregneerd met ELASTOCOL 503 of ELASTOCOL 600, de overlappen dienen rein te zijn voor het verkleven.
Om een goede hechting te verkrijgen, dient het membraan geplaatst te worden bij een temperatuur boven de +10 °C.
Indien de plaatsing bij lagere temperaturen geschiedt, dient de ondergrond opgewarmd te worden.
Voor verwerking dienen de rollen minimaal 12 uur bij een temperatuur boven +10 °C bewaard te worden.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.
Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.soprema.com