

# SOLID JOHN HYBRIDE POLYMEER

## DUURZAAM IN VOCHTIGE OMSTANDIGHEDEN

Speciaal voor verkleving in dezelfde vochtige omstandigheden als de Solid John betonplex. Deze professionele lijmkit biedt ondersteuning voor elke elastische verkleving in de bouw.



## BUITENGEWOON PERFORMANT

- Plaatsbaar op holle stenen
- Plaatsbaar op vochtige ondergrond
- Perfect alternatief voor mechanische bevestiging
- Ontworpen voor snelle plaatsing
- Een onklopbare prijs/kwaliteit

## TOEPASSINGEN

Geschikt voor zo goed als alle elastische verklevingen in de bouw

## VERPAKKING

600 ml worst  
290 ml koker

## TECHNISCHE GEGEVENS

Basis.....	MS Polymeer (lucht) vochthardend
Aspect .....	Thixotrope pasta
Densiteit.....	1.52 gr/cm <sup>3</sup>
Applicatie temperatuur.....	Min +5°C tot max 40°C
Huidvorming .....	30-45 min
Doorharding: 23°C & 50% R.V .....	2 à 3 mm/24h
Hardheid shore.....	ISO 868 ..... 40
Modulus.....	ISO 8339 ..... 1.1 MPa
Treksterkte.....	ISO 8339 ..... 1.5 MPa
Rek bij breuk .....	ISO 8339 ..... 200%
Elastisch herstel .....	ISO 7389 ..... 70%
Continu belasting.....	ISO 8340 ..... Perfect
CE.....	EN 1561-1 (F EXT-INT CC)
Temperatuur bestendigheid .....	-50°C tot +80°C
Toepassing .....	Binnen en buiten
Kleur .....	Zwart RAL 9005
Houdbaarheid .....	12 maand in gesloten verpakking tussen +5 en +25

