

Technische fiche

Bonding Adhesive BA-2016 S/TF

Verpakking	Artikelnummer
drukvat van 22 L	W56RAC1084T
750 ml spuitbus (12 bussen/karton)	W56RAC1085T
<i>Opmerking: Raadpleeg het hoofdstuk "Hulpstukken" voor de benodigde accessoires.</i>	

Omschrijving

De Elevate™ Bonding Adhesive BA-2016 S/TF is een spuitbare contactlijm op basis van oplosmiddelen die specifiek bestemd is voor de verlijming van Elevate RubberCover™ membranen op compatibele isolatie, hout, metaal, metselwerk en andere geschikte ondergronden.

Toepassing

Bonding Adhesive BA-2016 S/TF kan worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberCover™ EPDM.

Voorbereiding

De ondergrond waarop Bonding Adhesive BA-2016 S/TF gespoten wordt, moet zuiver, glad en droog zijn en zonder scherpe punten, losse delen of vreemde voorwerpen. De ondergrond mag niet verontreinigd zijn met olie, vet of andere producten. Indien nodig moet het te verlijmen oppervlak vooraf gereinigd worden met een borstel of zuivere doeken. Verwijder al het vocht en vuil van het oppervlak alvorens de lijm aan te brengen. Breng de lijm vóór gebruik op kamertemperatuur (10°C - 25°C) wanneer hij lange tijd blootgesteld werd aan temperaturen onder 10°C. Hierdoor kan de lijm opnieuw de nodige viscositeit krijgen. Het drukvat moet voor gebruik worden geschud om vaste stof en oplosmiddelen optimaal met elkaar te mengen. Bewaar het drukvat zo veel als mogelijk in de kartonnen verpakking, ook tijdens de installatie. Spuitbussen mogen niet geschud worden. Test lijm en spuitkit voor u begint op een stuk membraan en controleer de lijm op consistentie van kleur en textuur.

Plaatsingsmethode

Spuut de BA-2016 S/TF voorzichtig op beide te verlijmen oppervlakken. Breng de lijm het laatst aan op het EPDM membraan. De ideale afstand tussen de spuitmond van het pistool en het oppervlak is 20 tot 30 cm. Breng de aanbevolen hoeveelheid lijm aan in één enkele laag en vermijd zones met te veel lijm. Breng geen Bonding Adhesive BA-2016 S/TF aan in de naadzones.

De lijm mag verspoten worden bij temperaturen tussen 5°C en 25°C. Bij temperaturen die lager liggen dan 5°C kan het gebeuren dat de lijm te koud is waardoor er onvoldoende lijm op het oppervlak gespoten wordt. Bij temperaturen boven 25°C en wanneer het membraan blootgesteld is aan zonlicht, kan er zich een vlies bovenop de lijmlaag vormen waardoor de droogtijden worden verlengd. Bij hogere temperaturen, houd het drukvat in de kartonnen verpakking en vermijd direct contact met zonlicht van zowel drukvat als slang. Als de bus heet wordt, kan dat gevolgen hebben voor het spuitpatroon. Laat de lijm voldoende drogen zonder dat deze haar kleefkracht verliest, voor u beide oppervlakken met elkaar verlijmt. Controleer de droogheid van de lijm door middel van de

touch-push-testprocedure. Sluit het membraan aan het met lijm voorziene oppervlak en druk aan met een voldoende druk m.b.v. een bezem.

Raadpleeg de Elevate richtlijnen en Technische fiche van het Professioneel Spuitpistool & slang voor bijkomende en specifieke installatie instructies.

Verbruik

Het lijmverbruik is afhankelijk van de ruwheid en porositeit van het te verlijmen oppervlak. Het volgende algemene verbruik (voor 2 zijden) kan worden bereikt: 750 ml spuitbus: tussen 1,2 en 1,5 m² en per drukvat van 22 l: maximaal 70 m²

Sommige oppervlakken hebben een ruwe en meer poreuze afwerking wat een verklaring is voor een hoger verbruik. Gladde en/of minder poreuze oppervlakken verklaren een lager verbruik. Zeer poreuze oppervlakken (ongeschaafd hout, betonblokken,...) vragen eventueel een bijkomende laag lijm om voldoende hechting te verzekeren. Dit kan best even nagegaan worden door een stuk membraan op het oppervlak te verlijmen en de hechting te controleren.

Eigenschappen

Technisch	
• Basis	Mengeling van SBR-rubber
• Kleur	Groen
• Oplosmiddelen	Aceton, Butanon, n-Hexaan
• Vaste stoffen	39 ± 1%
• Viscositeit (cP)	200 – 600
• Soortelijk gewicht	0,82 ± 0,01
• Vlampunt	-35°C

Opslag

Bewaar in een droge, goed geventileerde ruimte bij een matige temperatuur tussen 10°C en 25°C. Sla de lijm niet op bij temperaturen onder 5°C om te voorkomen dat het product onbruikbaar wordt. Houd uit de buurt van hitte, vonken en open vlammen. Bescherm de drukvaten en spuitbussen tegen rechtstreeks zonlicht en stel ze niet bloot aan temperaturen boven 30°C. Maak indien nodig gebruik van een geïsoleerde doos om de lijm tijdens transport en voor en tijdens verwerking op een matige temperatuur te houden. Dit zorgt voor een aangepaste viscositeit en een meer efficiënte toepassing. Drukvaten mogen niet doorboord of verbrand worden. Het drukvat dient vastgenomen te worden bij het handvat dat zich bovenaan het drukvat bevindt, zelfs wanneer het vat zich in de kartonnen verpakking bevindt. Neem de kartonnen doos tijdens het oplichten nooit enkel aan de zijanten vast om te vermijden dat het drukvat door de bodem van de verpakking glijdt.

Houdbaarheid

Te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elke verpakking. Levensduur wordt verkort indien blootgesteld aan lagere en hogere temperaturen zoals hierboven vermeld. De informatie over de houdbaarheid is slechts een indicatie en geen vast gegeven. De werkelijke houdbaarheid hangt in belangrijke mate af van de voorgeschiedenis van de lijm en de wijze waarop deze opgeslagen werd.

Transport

De maximale hoeveelheid drukvaten van 22L per transport, onafhankelijk of het transport enkel uit drukvaten bestaat of een gemengd transport is, mag niet meer dan 333 liter zijn (19 vaten). Indien het aantal drukvaten groter is dan de eerder vermelde hoeveelheid, dient een ADR transport (gevaarlijke producten) georganiseerd te worden met een aangepaste vermelding op de vrachtwagen. In alle omstandigheden moeten er minstens twee brandblussers aanwezig zijn. Indien het aantal drukvaten groter is dan de eerder vermelde hoeveelheid, dient een ADR transport (gevaarlijke producten) georganiseerd te worden met een aangepaste vermelding op de vrachtwagen. Aangezien de drukvaten onder de UN klasse 3501 vallen, moeten deze in hun kartonnen verpakking vervoerd worden en moet de vrachtruimte eveneens verlucht zijn. Vrachtwagens met zijl-afdeling aan de zijanten

mogen beschouwd worden als transport met verluchting. Vrachtwagens met gesloten zijwanden dienen mechanisch verlucht te worden. Indien dit niet het geval is dient een waarschuwing aangebracht te worden met de volgende vermelding: "Waarschuwing – zonder verluchting, voorzichtig bij het openen". Het lossen van gesloten voertuigen mag niet gebeuren door mensen in het bezit van voorwerpen die vonken veroorzaken en aanleiding kunnen geven tot ontbranding van ontvlambare dampen. Drukvaten mogen niet vervoerd worden met aangesloten pistool, tenzij het gaat om vervoer van vaten van en naar de werf die reeds in gebruik zijn. Drukvaten (UN3501) mogen ook niet samen met andere lijmen (UN1133) in een overzees transport vervoerd worden.

Afvalbehandeling

Verwijder het drukvat veilig en in overeenstemming met nationale regelgeving. Lege en drukloos gemaakte vaten mogen als oud metaal verwijderd worden. Voorbereiding op het verwijderen van het drukvat als schroot (leeg aerosol, geen gevaarlijke resten):

- Stap 1 - verwijder de slang en sluit deze meteen aan op een ander drukvat om te voorkomen dat de lijm in de slang uitdroogt.
- Stap 2 – open het kraantje van het drukvat om restgassen te laten ontsnappen.
- Stap 3 – gebruik vonkvrije gereedschappen om het drukvat op de daarvoor voorziene plaats aan de bovenzijde van het vat te doorboren.
- Stap 4 – verwijder het etiket brandbaar gas.

Niet geledigde drukvaten en/of drukvaten die nog steeds onder druk staan mogen niet worden doorboord en moeten worden verwijderd als gevaarlijke goederen in overeenstemming met de betreffende regelgeving of het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Uiterst ontvlambaar. Tijdens de opslag en het gebruik uit de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen houden. Niet roken tijdens het gebruik. Enkel voor professioneel gebruik. Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes. De drukvaten werden gevuld onder hoge druk en mogen om die reden niet opgeslagen worden op plaatsen waar er een risico bestaat dat de vaten geblutst of doorboord worden. De drukvaten kunnen niet opnieuw worden gevuld. Doe geen aanpassingen aan het spuitpistool. Vermijd langdurige inademing en contact met de huid en de ogen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Bescherm alle zones die met lijm kunnen "bevuild" worden af. Dit slaat op maar beperkt zich niet enkel tot:

- auto's die in de buurt van het betreffende gebouw geparkeerd staan
- luchttoevoer- en luchtafvoerkanalen op het dak
- verwarmings-, verluchtings- en airconditioningseenheden, waterafvoeren, toegangsluiken, koepels, ramen en alle andere gebouwonderdelen die door het spuiten van de lijm beschadigd kunnen worden of personen die hiervan last kunnen ondervinden.

Vermijd om de lijm aan te brengen wanneer de windomstandigheden ongunstig zijn.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.