

Karakteristieken	Methode	Eenheid	Waarde
Type			lage densiteit polyethyleenfolie geproduceerd uit regranulaten
Productnaam			transparant - ecoclair - ecomix - recyfol
Productbeschrijving			flexibele banen voor waterafdichting type A
Toepassing			Deze folie dient als scheidingslaag tussen de ondergrond en het vers gestort beton. Hierdoor is er geen menging van de uitgegraven ondergrond met het beton en bijkomend kan het beton ook langzaam uitharden omdat er geen cementpap verloren gaat in de uitgegraven ondergrond.
Dikte ¹	EN 1849-2	mm	0,10
Breedte ²	EN 1849-2	mm	1.500 - 6.000
Lengte ³	EN 1849-2	m	> 10
Dichtheid	EN ISO 1183	g/cm ³	0,92
Waterdichtheid ⁴	EN 1928	2 kPa	conforme
Reactie op brand	EN 13501-1		F
Treksterkte lengterichting	ASTM D 882	N/15 mm	39,60
Treksterkte dwarsrichting	ASTM D 882	N/15 mm	37,10
Scheurweerstand lengterichting	ASTM D 1004	N	5,60
Scheurweerstand dwarsrichting	ASTM D 1004	N	10,50
Statische weerstand t.o.v. beton - 25 kg	EN 12730		geen perforatie
Impact weerstand op alu	EN 12691	mm	≥ 1.500 mm