BELGAclima
A BRAND BY BELGA PLASTICS

Belgaroof



CE
EN 13859-1

PRODUCTBESCHRIJVING

MEERLAGIGE, UNIVERSELE ONDERDAKFOLIE
Belgaroof is een zeer dampopen, luchtdichte en meerlagige onderdakfolie voor gebruik in hellende daken op beplankingen, houtvezel-isolatieplaten en op alle soorten isolatie.
De folie is voorzien van zelfklevende stroken.

TOEPASSINGSGEBIED

Belgaroof is ontwikkeld als onderdakfolie voor alle hellende daken met een dampopen buitenzijde. De folie kan eveneens toegepast worden als luchtdichte verbinding tussen de luchtdichting van het gelijkvloers en de verdieping ter plaatse van de tussenvloeren bij houtskeletbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- voorzien van geïntegreerde zelfklevende stroken
- zeer goede scheurbestendigheid (ook tegen uitscheuren aan nagels)
- erg dampopen
- doeltreffende vochtafvoer
- snelle en kostengunstige verwerking
- wind- en luchtdicht oppervlak
- bewezen slagregendicht
- antracietgrijze kleur

PLAATSINGSINSTRUCTIES

- Belgaroof horizontaal op de draagstructuur plaatsen en zorgen dat deze volledig aansluit op de isolatielaag.
- Vervolgens de folie met nieten bevestigen aan de dakstructuur. Opgelet: enkel nieten in de overlappingszone zodat de nieten steeds afgedekt worden door een volgende baan Belgaroof!
- De verschillende horizontale banen minstens 10 cm overlappen en winddicht aan elkaar verbinden door middel van de geïntegreerde zelfklevende stroken (beschermfolie op de zelfklevende strook verwijderen en goed aandrukken).
- Alle doorvoeringen en aansluitingen zorgvuldig afkleven met de luchtdichte kleefband Belgatape PREMIUM om zodoende een perfect waterdicht dakvlak te verkrijgen.

VERPAKKING

- op rollen met een lengte van 50 m
- standaardbreedte: 1,5 m
- totale oppervlakte: 75 m^2/rol
- standaard voorzien van zelfklevende stroken voor onderlinge bevestiging

AFVALVERWERKING

Restanten Belgaroof mogen bij het huisvuil worden meegegeven.
Lokale voorschriften inzake afvalverwerking dienen te worden nageleefd.

BELGIAN QUALITY BRAND
we THINK ECO

Belgaroof

TECHNISCHE KENMERKEN

Speciaal 3-lagig polyolefinvlies
Plaatsing met minstens 100 mm overlapping

Afmetingen		EN 1848-2	1,50 m x 50 m
Gewicht		EN 1849-2	160 g/m²
S_d-waarde		EN ISO 12572 C	± 0,02 m
Brandklasse		EN 13501	klasse E
Waterdichtheid	voor kunstmatige veroudering	EN 1928	klasse W1
	na kunstmatige veroudering	EN 1928	klasse W1
Maximale trekkracht in langsrichting	voor kunstmatige veroudering	EN 12311-1	± 350 N/50 mm
	na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	± 310 N/50 mm
Maximale trekkracht in dwarsrichting	voor kunstmatige veroudering	EN 12311-1	± 240 N/50 mm
	na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	± 200 N/50 mm
Uitrekking in langsrichting	voor kunstmatige veroudering	EN 12311-1	≤ 70%
	na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	≤ 50%
Uitrekking in dwarsrichting	voor kunstmatige veroudering	EN 12311-1	≤ 90%
	na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	≤ 70%
Weerstand tegen doorscheuren	in langsrichting	EN 12310-1	± 230 N
	in dwarsrichting	EN 12310-1	± 300 N
Temperatuursbestendigheid	-40°C tot +80°C		
UV-bestendigheid voor Midden-Europa	3 maanden		
Geschikt als nooddak	ok		

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met de plaatsingsrichtlijnen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

BELGAclima
A BRAND BY BELGA PLASTICS
Gontrode Heirweg 302
B-9090 Merelbeke-Melle
T +32 (0)9 210 77 60
info@belgaclima.be
www.belgaclima.be

BELGIAN QUALITY BRAND

we THINK ECO