BELGAclima
A BRAND BY BELGA PLASTICS

NL

Belgatape BLACK



PRODUCTBESCHRIJVING

UNIVERSELE ZWARTE KLEEFBAND VOOR BINNEN EN BUITEN
Belgatape BLACK is een universele zwarte kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het BelgaClima gamma, speciaal voor de onzichtbare verkleving van de zwarte wandfolie Belgawall B1 achter beplankingen met open voegen.
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- zeer hoge kleefkracht en adhesie op alle BelgaClima folies alsook op PE, PP en non-woven materialen, ook bij lage temperaturen
- dikke, vochtregulerende lijmlaag
- regendicht en hoge weersbestendigheid
- zeer elastisch
- UV-bestendig
- toepasbaar binnen en buiten

TOEPASSINGSGEBIED

Belgatape BLACK is speciaal ontwikkeld voor de onzichtbare verkleving van de zwarte wandfolie Belgawall B1 achter beplankingen met open voegen, maar is eveneens geschikt voor de blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het BelgaClima gamma alsook voor het blijvend luchtdicht verkleven van de voegen tussen houtderivaatplaten.

VERWERKING

Het oppervlak waarop verkleefd gaat worden moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Het beschermpapier verwijderen en de Belgatape BLACK mooi gecentreerd over de voeg tussen twee te verbinden Belgawall B1 folies aanbrengen. Zorg ervoor dat de te verbinden folies gelijk gespannen staan en vermijd plooien in de folies en de kleefband bij het verlijmen. Vervolgens de kleefband zorgvuldig en krachtig aandrukken tegen de te verbinden materialen. Hoe krachtiger kan aangedrukt worden (gebruik indien mogelijk een aandrukrol) hoe beter de verkleving. Onder normale omstandigheden wordt de maximale kleefkracht bereikt na ongeveer 60 minuten. Bij lage omgevingstemperaturen raden wij aan om de kleefbanden steeds te bewaren tussen de 15°C en 25°C omdat dit dan zorgt voor een nog betere hechting. Kleef nooit op bevroren ondergronden.

VERPAKKING

25 m rollen . standaardbreedte van 60 mm
1 doos bevat 10 rollen van 25 m lengte en 60 mm breedte

SCHOONMAKEN

Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgatape BLACK mogen met het huisvuil meegegeven worden.
De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.



Belga Plastics nv • Gontrode Heirweg 142 • B-9090 Melle • T +32 (0)9 210 77 60 • www.belgaclima.be

BELGIAN QUALITY BRAND

TECHNISCHE KENMERKEN

Productopbouw

Drager	UV-bestendige zwarte LDPE film met diagonale versterking
Beschermpapier	gesiliconiseerd papier
Temperatuursbestendigheid	-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Houdbaarheid	12 maanden, droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking
UV-bestendigheid	24 maanden

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

